

## Pflegeanleitung für geölte Tische

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen Tisch der Werkstatt 95 entschieden haben.

Holz ist ein Naturprodukt. Damit die geölten Oberflächen möglichst lange Freude machen, brauchen sie eine gewisse Pflege.

### Reinigung im Alltag

Die Tischoberfläche mit lauwarmem Wasser abwischen. Nur bei starker Verschmutzung sind handelsübliche Abwasmittel zu empfehlen.

Es sollten auf keinen Fall Microfasertücher verwendet werden. Dadurch wird das Oberflächenöl schnell abgetragen.

### Wann sollen Sie den Tisch nachölen?

Wenn die Oberfläche matt oder verblasst erscheint oder Wasserflecken entstanden sind, sollte das Tischblatt nachbehandelt werden. Bei intensivem Gebrauch ist eine Nachpflege 2-3 mal im Jahr zu empfehlen.

### Wie sollen Sie den Tisch nachölen?

Das Tischblatt zuerst gründlich mit warmem Wasser reinigen und vollständig trocknen lassen.

Mit einem Schwamm oder einem flachen Pinsel das Öl sparsam auftragen und während einer Viertelstunde einziehen lassen.

Das nicht eingezogene Öl mit einem Baumwoll-Lappen abwischen und die Holzoberfläche mit einem trockenen Tuch nachpolieren. So entsteht ein gleichmässiger Glanz.

Achtung: Wegen Selbstentzündungsgefahr müssen alle ölhaltigen Lappen nach Gebrauch immer in einer verschliessbaren Dose aufbewahrt werden. Oder dies können im Freien getrocknet und anschliessend entsorgt werden

### Wie können Sie Gebrauchsspuren entfernen?

Entfernen von Kratzern, kleinen Druckstellen und Flecken:

Warmes Wasser auf die beschädigte Stelle geben, so dass eine kleine Wasserlache entsteht. Nach fünf Minuten das Wasser mit einem trockenen Lappen abwischen.

Entfernen von Weinflecken oder Farbstiftstrichen:

Auf der schadhafte Stelle eine Öllache bilden und fünf Minuten warten.

Mit einem Scotch in der Öllache die beschädigte Stelle schleifen. Den Vorgang wiederholen bis der Schaden behoben ist.

### Überarbeitung der schadhafte Stellen

Die Tischfläche in der Holzfaserrichtung mit einem Schleifpapier der Körnung 180 - 220 schleifen. Darauf achten, dass keine Vertiefungen in den Tisch geschliffen werden.

Den Tisch nach dem Schleifvorgang mit einem feucht-nassen Tuch abwaschen und danach ungefähr 12 Stunden trocknen lassen. Den ganzen Tisch nochmals sanft mit einem Schleifpapier der Körnung 220 oder einem Scotch in Holzfaserrichtung schleifen. Der dabei entstehende Staub kann mit einem trockenen Lappen entfernt werden. Als letzter Schritt den Tisch -wie oben beschrieben- einölen.

Wir verwenden für unsere Tischoberflächen das Arbeitsplattenöl von WOCA. Dieses kann bei uns bezogen werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit ihrem Tisch